

---

**Tekniset tiedot G3 suodatinkangas**

---

Koostumus	Polyesterikuitu	
Kierrätettävä	Kyllä	
Nimellispaksuus	17-18	mm
Maksimi lämpötila	100	°C
Nimellispaino	175	g/m <sup>2</sup>
Pölynsidontakyky	331	g/m <sup>2</sup>
Suosittelava ilmavirta	1,5	m/s
Alkupainehäviö	42	Pa
Loppupainehäviö	250	Pa
Keskimääräinen hyötysuhde	85	%

---