

Putniņu iela 2, Tukums, LV-3101. Tālr. 631 23722 , Fakss 631 81204

BITUMAKS

Aukstais remontasfalts

Bitumaks paredzēts:

- **Ceļu un ielu bedrīšu remontam.**
- **Ielu salabošanai pēc veiktā ūdensvada, kanalizācijas, sakaru un elektrokabeļu remonta.**
- **Trotuāru, iebrauktuvju un celiņu izbūvei.**

PRIEKŠROCĪBAS

BITUMAKS izceļas ar sekojošām priekšrocībām:

- **Gatavs iestrādei aukstā veidā.**
- **Tūlīt pēc iestrādes ir atjaunojama transporta kustība.**
- **Ilgstoši uzglabājams (6-12 mēn.).**
- **Var iestrādāt arī vēsos laika apstākļos (rudeni, ziemā (līdz -5C), pavasarī).**

IESTRĀDE

- **Bojātās vietas vertikāli izcirst, iztīrīt no bedrītes netīrumus, sadrupušos asfaltbetona gabaliņus.**
- **Dziļākajās bedrēs vispirms ieber rupjākas šķembas un noblietē.**
- **Ieber Bitumaku 4-5 cm biezumā (apm. 1-1,5 cm virs asfaltbetona segas).**
- **Pārkaisa ar 2-3mm biezu smilts kārtiņu.**
- **Noblietē ar rokas vai vibroblieti, vai pieveltņo.**
- **Lai atvieglotu iestrādi pie zemām temperatūrām, ieteicams Bitumaku uzglabāt siltās telpās vai uzsildīt ar gāzes degli.**

PATĒRIŅŠ

5 cm biezā kārtā- 82-104 kg/m² (atkarībā no noblietēšanas).

IEPAKOJUMS

Polietilēna maisos- 25 kg.