

STOVEX – KÄYTTÖOHJE

1. Varmista, että korjattava tai tiivistettävä alue on aivan kuiva ja rasvaton, pölytön ja ettei siinä ole irtonaista maalia. Stovex kiinnittyy parhaiten suoraan metallin päälle.

2. STOVEX uunikitti (purkki), sekoitetaan voimakkaasti ennen käyttöä. Stovex-tuubia hierotaan myös vähäsen. Kattilan, uunin ym. on oltava kylmä, ennen kuin korjaus aloitetaan. Korjauskohdan, johon STOVEXia huolellisesti täytetään, on oltava kuiva eikä siinä saa olla irrallista likaa. Korjaamiseen käytetään teräslastaa tai vastaavaa. Ylimääräinen tuote poistetaan heti. Vähän suuremmat halkeamat ja raot korjataan, mikäli tarpeen, useamman kerran. Anna STOVEXin kuivua välissä.

3. STOVEXin pitää olla kuiva (2-24 tuntia, kerrospaksuudesta ja ympäröivästä lämpötilasta riippuen), ennen kuin kattilaa tai uunia ruvetaan lämmittämään. Kun STOVEX on kovettunut täysin, sitä voidaan hioa piikarbidikivellä, hiomakankaalla, kulmahiomakoneella tms.

4. Huuhtelee ja puhdistaa työkalut heti käytön jälkeen, sillä kuivunutta SOVEXia on vaikea poistaa. Lukitse pakkaus huolellisesti käytön jälkeen.

TUOTTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TOIMINTAOHJEET:

STOVEX uunikitti ei ole myrkyllistä, mutta pitää varoa, ettei sitä pääsee silmiin, ja pestä kädet heti käytön jälkeen.

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen.